

## 甲基 MQ 硅树脂(加成型) HSV2611

CAS: 68988-57-8

### 产品特性

- 产品透明清澈，适用于光学压敏胶的制备。
- 具有优秀的补强作用。
- 使用本品制备的压敏胶，具有非常好的力学性能和剥离力。
- 使用本品制备的压敏胶，具有非常好的耐高温和老化性能。

### 主要用途

- 制备高低剥离力压敏胶、液体胶。

### 产品指标

外观	粘度(25℃) mm <sup>2</sup> /s	羟基含量 %	固含量 %	折射率(25℃)	剥离力 g/N
无色透明液体	35±10	0.5±0.1	60±2	1.410±0.002	1200-1300

### 注意事项

- 产品需储存于干燥阴凉处，需要密封保存，避免接触湿气。
- 使用过程中，应保持施工环境的干燥，全程禁止接触含氮、磷、硫、多乙烯基、过氧化物、铅、锡、镉等金属化合物，避免硅橡胶催化剂中毒而导致的固化不完全。
- 避免皮肤和眼睛直接接触；操作人员应当戴合适的防护服，防护手套和口罩。若附着皮肤，用干布擦干后冲水处理；若与眼睛接触，请用大量水冲洗15分钟以上，如症状不能缓解则就医处理。

### 包装与贮运

- 本产品采用25L塑料桶包装，可根据客户要求定制其它包装。贮存阴凉、通风、干燥处，保质期为6个月（未开封）。按非危险化学品运输。